

LÁTEX 111-21- A

PINTURA PARA INTERIOR

CÓD: PI-LATEX5006

Es un recubrimiento látex acrílico-estirénico de alta calidad y excelente poder cubritivo. Desarrollado para uso interior sobre superficies de revoque, mampostería, ladrillo y cemento, entre otras. Se caracteriza por su fácil aplicación y excelente nivelación. Desarrollado con materias primas de alta tecnología, que otorgan gran durabilidad y resistencia.

USOS

se puede aplicar sobre superficies de revoque, mampostería, ladrillo y cemento entre otras. Ideal para uso profesional en paredes de interior.

CARACTERÍSTICAS

- Listo para usar.
- Excelente poder cubritivo.
- Alta durabilidad.
- Rendimiento: 10-12 litros/m² por mano.
- Esperar 4 horas entre cada mano.
- Secado tacto 30 min.
- Colores de acuerdo con la tabla pantone.

MODO DE APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless). Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10 °C o humedad relativa superior al 90%.

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Guardar el producto resguardándolo del sol. Almacenar en un lugar fresco, ventilado, y lejos de fuentes de calor. No utilizar el envase vacío con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación Durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes,

PRESENTACIONES

20 L

10 L

4 L

1 L



MODO DE USO

Tratamiento previo: la superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar. En revoque u Hormigón nuevo, dejar secar como mínimo durante 90 días o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar. Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato. Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán acondicionadas con sellador, diluyendo un litro de sellador con 3 litros de agua. En superficies en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. Imperfecciones menores deben corregirse con enduido interior, posteriormente volver a sellar y luego lijar sobre el enduido.

anteojos y protector respiratorio al manipular el producto). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

- Ante contacto con piel lavar con agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con agua.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL DE NIÑOS: (011) 4962-6666.

Para más informaciones consulte al servicio técnico de nativa group. Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor conocimiento al momento y son entregadas con buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general, para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso este producto en sus instalaciones

